

MANGUERA DE GOMA PARA GAS PROPANO BUTANO - GLP

Línea Gaseosos

100% Seguridad

Alto desempeño

No se colapsa



Aplicaciones:

Desarrollada para la conducción e impulsión en plantas de fraccionamiento de gas, carga y descarga de camiones. Su diseño con trenzas de acero y fibras sintéticas permite un trabajo seguro y satisfactorio a altas presiones.

Características técnicas:

Tubo Interior: Compuesto según norma ASTM D.2000 tipo y clase BG, especialmente formulado para asegurar la menor permeabilidad.

Refuerzos: Trenza de acero y fibras sintéticas de alta tenacidad.

Cubierta Exterior: Compuesto según normas ASTM D.2000 tipo y clase BC, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Con perforaciones que evitan el aglobamiento, según norma.

Fabricada según parámetros British Standard 3212 - BS 4089 y UL-21.

Temperatura de trabajo: -20 C a +70 C

| DIÁM. INTERNO | DIÁM. EXTERNO | PRESIÓN DE USO | | PRESIÓN DE PRUEBA | | PRESIÓN DE ROTURA | | LONG.MÁX. |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | |
| 19 | 34,5 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |
| 25 | 40,7 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |
| 32 | 50 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |
| 38 | 57,5 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |
| 50 | 71 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |
| 76 | 102,8 | 25 | 355 | 37,5 | 352,5 | 120 | 1704 | 20 |



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar